

High Gloss Laser Board HS-FSC

Powlekany przez wylewanie samoprzylepny papier o lustrzanym połysku.

Dane techniczne

Materiał wierzchni

	Gramatura / Basis weight	Grubość / Caliper	Wytrzymałość na rozciąganie MD / Tensile strenght MD	Wytrzymałość na rozciąganie CD / Tensile strenght CD	Nieprzeźro- czystość / Opacity	Jasność UV / Brightness UV	Białość CIE / Whiteness	Połysk / Gloss	Szorstkość / Roughness
Jednostka / Unit	g/m ²	μm	kN/m	kN/m	%	%	%	%	μm
Norma / Test	ISO 536	ISO 534	ISO 1924/1	ISO 1924/1	ISO 2471	ISO 2470/1	ISO 11475	Hunter 75°	ISO 8791
	80	78	5.0	2.9	88	87	108	89	0.7

Podkład kraft

Kraft 90 / 39 - biały bezdrzewny papier podkładowy kraft

	Gramatura / Basis weight	Grubość / Caliper	Wytrzymałość na rozciąganie MD / tensile strenght MD	Wytrzymałość na rozciąganie CD / tensile strenght CD
Jednostka / Unit	g/m ²	μm	kN/m	kN/m
Norma / Test	ISO 536	ISO 534	ISO 1924/1	ISO 1924/1
	86	87	6.5	3.0

Klej

KLEJ PERMANENTNY: SPA3 - klej na bazie zmodyfikowanej dyspersji akrylowej

	Min. przyczep- ność/Tack min	Min. odporność na ścinanie/ Shear min	Min. Temperatura aplikacji	Min. Temperatura użytkowania	Max. Temper- atura użytkowa- nia
Jednostka / Unit	N	h	°C	°C	°C
Norma / Test	FTM 9	FTM 8			
	10	2	5	-10	100

Opis

Możliwość zadruku: Nadaje się do zadruku laserowego i na kopiarkach: przeznaczony specjalnie do drukarek średnio i wielkonaktadowych. W drukarkach SOHO zaleca się wykonanie próbnych wydruków. Fleksografia, typografia, offset, rotograwiura, sitodruk i złożenie na gorąco. Dedykowany do druku na urządzeniach HP Indigo

Zastosowanie: Wielobarwne wydruki o wysokiej jakości-kopiarki i drukarki laserowe. Przeznaczony specjalnie do drukarek laserowych wielkonaktadowych. W drukarkach SOHO zaleca się wykonanie próbnych wydruków.

Certyfikaty i normy

FSC® (FSC® C109143), ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 Food Safety Management System

Wydane: sierpień 2019