

High Gloss White |L

Powlekany przez wylewanie samoprzylepny papier o lustrzanym połysku. Certyfikowany do druku na urządzeniach HP Indigo.

Dane techniczne

Materiał wierzchni

	Gramatura / Basis weight	Grubość / Caliper	Wytrzymałość na rozciąganie MD / Tensile strenght MD	Wytrzymałość na rozciąganie CD / Tensile strenght CD	Nieprzeźroczystość / Opacity	Jasność UV / Brightness UV	Połysk / Gloss	Szorstkość / Roughness	Sztwywność MD / Stiffness MD	Sztwywność CD / Stiffness CD
Jednostka / Unit	g/m ²	μm	kN/m	kN/m	%	%	%	μm	mNm	mNm
Norma / Test	ISO 536	ISO 534	ISO 1924/1	ISO 1924/1	ISO 2471	ISO 2470/1	Hunter 75°	ISO 8791	ISO/DP 2493	ISO/DP 2493
	82	80	5.0	2.9	88	86	80	0.7	0.42	0.25

Podkład kraft

Kraft 90 / 39 - biały bezdrzewny papier podkładowy kraft

	Gramatura /Basis weight	Grubość / Caliper	Wytrzymałość na rozciąganie MD /tensile strenght MD	Wytrzymałość na rozciąganie CD /tensile strenght CD
Jednostka / Unit	g/m ²	μm	kN/m	kN/m
Norma / Test	ISO 536	ISO 534	ISO 1924/1	ISO 1924/1
	86	87	6.5	3.0

Klej

KLEJ PERMANENTNY: DP94 - klej na bazie zmodyfikowanej dyspersji akrylowej

	Min. przyczepność/ Tack min	Min. odporność na ściananie/ Shear min	Min. Zrywanie (pętla) / PE - looptack min.	Min. Temperatura aplikacji	Min. Temperatura użytkowania	Max. Temperatura użytkowania
Jednostka / Unit	N	h	N	°C	°C	°C
Norma / Test	FTM 9	FTM 8	modified FTM 9			
	10	2	8	5	-10	100

High Gloss White IL

Opis

Możliwość zadruku: Zoptymalizowany do druku na urządzeniach HP Indigo dzięki zastosowaniu specjalnego lakieru nawierzchniowego HP Indigo.

Zastosowanie: Wysokiej jakości wielobarwne etykiety samoprzylepne o matowym wykończeniu. Trwałość powłoki arkusza - 1 rok przy przechowywaniu w temperaturze +20 °C, wilgotności 50%, bez dostępu światła.

Certyfikaty i normy

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 Food Safety Management System