

# Jetlaser M HS

Papier samoprzylepny bezdrzewny, wykończony maszynowo.

## Dane techniczne

### Materiał wierzchni

	Gramatura / Basis weight	Grubość / Caliper	Wytrzymałość na rozciąganie MD / Tensile strenght MD	Wytrzymałość na rozciąganie CD / Tensile strenght CD	Nieprzeźro- czystość / Opacity	Jasność UV / Brightness UV	Szorstkość / Roughness	Sztywność MD / Stiffness MD	Sztywność CD / Stiffness CD
Jednostka / Unit	g/m <sup>2</sup>	µm	kN/m	kN/m	%	%	µm	mNm	mNm
Norma / Test	ISO 536	ISO 534	ISO 1924/1	ISO 1924/1	ISO 2471	ISO 2470/1	ISO 8791	ISO/DP 2493	ISO/DP 2493
	70	89	5.5	2.3	92	98	5.0	0.28	0.10

### Podkład kraft

**Kraft 90 / 39** - biały bezdrzewny papier podkładowy kraft

	Gramatura / Basis weight	Grubość / Caliper	Wytrzymałość na rozciąganie MD / tensile strenght MD	Wytrzymałość na rozciąganie CD / tensile strenght CD
Jednostka / Unit	g/m <sup>2</sup>	µm	kN/m	kN/m
Norma / Test	ISO 536	ISO 534	ISO 1924/1	ISO 1924/1
	86	87	6.5	3.0

### Klej

**KLEJ PERMANENTNY: SPA3** - klej na bazie zmodyfikowanej dyspersji akrylowej

	Min. przyczep- ność/Tack min	Min. odporność na ścinanie/ Shear min	Min. Temperatura aplikacji	Min. Temperatura użytkowania	Max. Temper- atura użytkowa- nia
Jednostka / Unit	N	h	°C	°C	°C
Norma / Test	FTM 9	FTM 8			
	10	2	5	-10	100

## Opis

**Możliwość zadruku:** Drukarki atramentowe, laserowe i kopiarki. Flexografia, typografia, offset i sitodruk.

**Zastosowanie:** Wielofunkcyjne etykiety informacyjne. Przeznaczone specjalnie do drukarek alternatywnych (jedno- i wielokolorowych), laserowych i fotokopiarek.

## Certyfikaty i normy

FSC® (FSC® C109143), ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 Food Safety Management System