

# LUXLINE G

Tektura introligatorska lita najwyższej jakości do szerokich zastosowań.

To wyjątkowo wytrzymała i trwała tektura opracowana specjalnie tak, aby mogła być wykorzystywana do wielu różnorodnych zastosowań. Pochodząca w 100% z recyklingu.

## Właściwości

Stabilny poziom wilgotności. Bardzo duża trwałość. Gładka powierzchnia i stabilna grubość arkusza.

## Zastosowanie

Książki w twardej oprawie, luksusowe opakowania, np. w branży kosmetycznej, produktów wysokiej jakości, ekskluzywnych, wszędzie tam, gdzie wygląd opakowania odgrywa duże znaczenie.

## Dane techniczne

Parametr	Tolerancja																Metodologia
Gramatura, g/m <sup>2</sup>		630	756	882	945	1102	1197	1260	1323	1386	1512	1575	1701	1827	1890	2016	ISO 536
Grubość, μm	±3%	1000	1200	1400	1500	1750	1900	2000	2100	2200	2400	2500	2700	2900	3000	3200	ISO 534
Gęstość, g/cm <sup>3</sup>	±4%	0.70	0.68	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.63	0.64	0.64	0.65	0.64	0.63	0.63	ISO 534
Sztywność MD, mNm	-15%	280	440	680	800	1210	1630	1800	2070	2400	3200	3490	4490	5370	5840	6940	ISO 5629
Sztywność CD, mNm	-15%	110	180	300	330	580	630	730	850	1050	1280	1450	1740	2040	2230	2660	
Wilgotność, %	±1	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	EN 20287
Plybond	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	ISO 2470-1